

## Rubbol BL Rezisto Semi-gloss

94945

**Watergedragen huidvet resistente hoog zijdeglanzende lak op basis van crosslinking acrylaatdispersie**

### Algemeen

*Belangrijkste eigenschappen*

EcoSure product.  
Thixotroop.  
Gemakkelijk verwerkbaar.  
Huidvet resistent.  
Krasvast.  
Goede vloeïing.  
Hoge laagdiktevrijheid.  
Goede vulkracht.  
Geurarm.  
Lange verwerkingstijd.  
Snelle droging en doorharding (stofdroog 1-2 h).  
Lichtecht en niet vergelend.

*Toepassing*

Binnenafwerking van hout, hard PVC, beton, pleisterwerk e.d., na voorbehandeling met Rubbol BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer. Ook toepasbaar op gereinigde en geschuurde alkydhars- en watergedragen verflagen. Op metalen ondergronden eerst een geschikte primer aanbrengen. Ideaal voor onderhoud-, renovatie- en nieuwbouwtoepassing.

### Verwerkingsgegevens

*Verwerkingscondities*

Omgevingstemperatuur: 8-30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

*Verwerkingsmethoden*

Kwast en rolborstel.  
Kwast: Bij voorkeur Meesterhand Premium Aqua.  
Rolborstel: Bij voorkeur Meesterhand lakviltroller (poolhoogte 5 mm) en eventueel narollen met Meesterhand schuimroller concaaf.  
Op grote vlakken: bij voorkeur Meesterhand Lakviltroller.  
Op kleine vlakken: opzetten, goed verdelen en opstrijken met de kwast, bij voorkeur Meesterhand Premium Aqua.

*Verwerkingsgegevens*

**Kwast, rolborstel**  
Product is gereed voor gebruik, niet verdunnen.  
Met, zo mogelijk, handwarm water. Geen heet water gebruiken!  
Droog: 30 micrometer = nat: 90-100 micrometer.  
11 m<sup>2</sup>/l.  
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

*Reiniging gereedschap*  
*Geadviseerde laagdikte per laag*  
*Theoretisch rendement*

### Veiligheidsinformatie

*Vlampunt*  
*Wettelijke voorschriften*

>100°C.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.  
Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

*Productveiligheidsblad*

### Eigenschappen

*Glansgraad*  
*Afleveringsviscositeit*  
*Dichtheid*  
*Vaste stofgehalte*  
*Droging bij 20°C/ 65% RV*

Zijdeglans, ca. 40 GU/60° (ISO 2813).  
Ca. 100 KU.  
Wit: ca. 1,29 kg/dm<sup>3</sup>.  
Wit ca. 47 gew.% = ca. 33 vol.%.  
Open tijd: 4-5 min.

## Rubbol BL Rezisto Semi-gloss

94945

*Vloeiing*  
*Overschilderbaarheid*

Stofdroog: 1-2 h.  
Kleefvrij: 2-3 h.  
Overschilderbaar: na ca. 8 h.  
Uitstekend.  
Goed overschilderbaar met zichzelf.

### Verdere informatie

*Verpakking*  
*Houdbaarheid*

Bussen van 1 en 2,5 l.  
In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar.  
Koel en vorstvrij bewaren.

*Kleurassortiment*

Wit en een groot aantal kleuren van het Sikkens 5051 Color Concept, de Sikkens Kleurselectiewaaier en RAL kleurencollectie.

*Breeam*

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/d WB:
Wettelijke norm (g/l):	130 g/l
VOC van Rubbol BL Rezisto Semi-gloss gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	75 g/l



## Systemen

### Kwaliteit van hout

Van hout vervaardigde onderdelen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen.

### Systeem op nieuw hout

Vette houtsoorten ontvetten.

Gronden met Rubbol BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer.

Schuren en repareren met Componex WR Fast of Kodrin BL Plamuur. Eerste laag Rubbol BL Rezisto Semi-gloss aanbrengen.

Schuren en aflakken met Rubbol BL Rezisto Semi-gloss.

### Bestaande intacte verflagen (watergedragen of alkydhars)

Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.

Plaatselijk tweemaal bijwerken met Rubbol BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer.

Schuren en aflakken met Rubbol BL Rezisto Semi-gloss.

### Hard PVC

Reinigen, schuren en vetvrij maken.

Gronden met Rubbol BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer.

Schuren en één- of tweemaal afschilderen met Rubbol BL Rezisto Semi-gloss.

### Opmerkingen

Bij o.a. de volgende houtsoorten kan doorbloeden van inhoudstoffen optreden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia.

In Grenen en Vuren kunnen kwasten en noesten soms een gele verkleuring veroorzaken. Het verdient aanbeveling deze kwasten en noesten voor te behandelen met Rubbol BL Isoprimer of Rubbol BL Rezisto Primer.

## Rubbol BL Rezisto Semi-gloss

94945

Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin weekmakers zijn verwerkt, zoals bv. PVC-tochtprofielen. De verffilm kan door de weekmakers worden aangetast en daardoor zacht en kleverig worden. Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber of siliconenrubber toepassen. Vooraf de leverancier om advies vragen!

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax: 071-3083273, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).  
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.